

Ateliers Zelij

CREATEURS DE SURFACES

Conseils de pose zelliges

Préparation du support :

S'assurer que les supports sont sains et propres, exempts de toute aspérité.

Pour les poses en milieu humide (douche, bassin), il sera nécessaire de poser une membrane d'étanchéité au préalable.

Préparation des zelliges :

Avant la pose, plonger les zelliges dans l'eau quelques minutes puis les faire « dégorger » pendant 15 minutes environ.

Pose « Bord à bord » :

Tous nos zelliges doivent être placés « bord à bord » avec un joint maximum de 1 mm.

Cependant le caractère irrégulier doit faire accepter qu'à certains endroits le joint soit parfois plus large.

Pour les poses au sol, le joint sera de 1 à 2 mm

Double encollage :

Le double encollage (application de colle sur le support et sous le carreau) permet un meilleur ajustement des carreaux qui présentent des épaisseurs variables.

Jointement :

Avant de jointer, mouiller « à refus » avec de l'eau les carreaux. Cette étape est importante pour le remplissage de joints minces. Utiliser un mortier de jointement très liquide.

Nettoyer les carreaux soigneusement après le jointement pour ne pas laisser de voile de ciment réapparaître.

Dans le cas de terres cuites naturelles, « bouche porer » les carreaux au préalable du jointement afin de les protéger.

Particularités :

Le mode de fabrication des zelliges implique qu'il peut y avoir des variations parfois importantes de couleurs dans une même boîte. C'est pourquoi, nous conseillons de prélever au hasard les carreaux au fur et à mesure dans plusieurs boîtes afin d'éviter des zones trop marquées de variation de couleur.

Il y aura toujours sur les carreaux une série de « petits défauts » qui, pris isolément, peuvent choquer mais contribueront au final à mettre en valeur un aspect nuancé.

Il n'y a donc pas lieu de trier les zelliges pour n'utiliser que des exemples « parfaits ». Etant donné le caractère artisanal de nos productions, il faudra tolérer jusqu'à 5 % de défauts plus importants (casse ou éclats de plus de 0,5 cm²) qui ne permettent pas la pose du carreau entier. Ces derniers seront utilisés pour les zones nécessitant des découpes.

Nos zelliges font l'objet d'une sélection sévère par nos soins, il serait toutefois contradictoire de vouloir un caractère artisanal tout en exigeant une réalisation parfaitement uniforme c.a.d. industrielle

Entretien courant :

Les zelliges émaillés ne demandent aucune précaution particulière. Les terres cuites naturelles devront être traitées pour être hydrofugées et oléofugées ou entretenus avec du savon noir qui les protégera et les lustrera dans le temps. La pose en extérieur nécessitera une pose et un traitement spécifique.

SARL ZELIJ, ATELIER DE CREATION

33, Rue de la République - 31300 TOULOUSE – FRANCE Tel : + 33 5 62 48 18 09 – www.zelij.com

SARL CAPITAL DE 20.000,00 € RCS : 481 337 236 – TVA : FR 74 481337236